



B03

Konwerter połysku- dodatek do KAR-BON

Konwerter bazy rozcieńczalnikowej **B03** jest dodatkiem do lakieru bazowego **Kar-Bon**. Dzięki jego zastosowaniu można wzmocnić odporność bazy rozcieńczalnikowej na płyny eksploatacyjne, np. w komorze silnika. **B03** tworzy satynową powłokę odporną na zarysowania i nie wymaga stosowania lakieru bezbarwnego.

Produkt dostępny w rozlaniu o pojemności 1 litr.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 L	3 szt.



**DODATEK DO
SYSTEMU KAR-BON**



**WZMACNIA
ODPORNOŚĆ**



**MOŻLIWOŚĆ
STOSOWANIA DO
WNĘTRZA SILNIKA**



**TWORZY
SATYNOWĄ
POWŁOKĘ**



**BEZ UŻYCIA
UTWARDZACZA**



LEPKOŚĆ NATRYSKOWA
17-19 sek. DIN Flow Cup 4mm



**ZALECANE ROZMIARY
SITKA LAKIERNICZEGO**
125-190 µm



WYDAJNOŚĆ
8-9 m²/L



**TERMIN
MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI**
24 miesiące w oryginalnie
zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC
Dz.U.2016r., poz. 1353,
kat.B/5(840) 707

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Przygotowany podkład, na który aplikujemy warstwę bazową odtłuszczamy **CP 015** i zmywamy **CP 011**



PROPORCJE MIESZANIA
100 części **Kar-Bon**
30 części konwertera **B03**
25% rozcieńczalnika **CP 048**

Proporcje są dostępne w programie recepturowym



USTAWIENIA PISTOLETU
Rozmiar dyszy: 1,2-1,4 mm;
ciśnienie robocze: HVLP/RP 1,8-2,0 bara



APLIKACJA
2 pełne warstwy dla kolorów solidowych
2 pełne warstwy plus 1 warstwa "przypyłki" (obniżone ciśnienie) dla kolorów efektowych



**CZAS ODPAROWANIA
PO APLIKACJI**
W temp. 20°C i wilg. względnej 65%: 10-15 min przed nałożeniem lakieru bezbarwnego



SUSZENIE
- pyłosuchość: 5 min
- na wskroś: 25-30 min