



KAR-BON 1K 2:1

Lakier specjalny

Kar-Bon to rozcieńczalnikowy system mieszalniczy służący do tworzenia powłok nawierzchniowych na różnego rodzaju podłożach. Dzięki niemu możemy uzyskać efekt niemetaliczny, metaliczny, perłowy i xirallic.

Lakier jest bardzo ekonomiczny i charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia oraz łatwą aplikacją. Szeroki wybór tonerów systemu zapewnia wysokie dopasowanie kolorystyczne.

Produkt dostępny w rozlaniu o pojemności 1 oraz 3,5 litra.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 L *	3 szt.
3,5 L *	2 szt.

* Rozlanie dla konkretnych kolorantów przedstawiono w tabeli.



EKONOMICZNY



KRÓTKI CZAS
SCHNIĘCIA



ŁATWA
APLIKACJA



SZEROKI WYBÓR
TONERÓW



DŁUGI CZAS
MINIMALNEJ
TRWAŁOŚCI



LEPKOŚĆ NATRYSKOWA
10-12 sek. DIN Flow Cup 4mm



**ZALECANE ROZMIARY
SITKA LAKIERNICZEGO**
190 µm



WYDAJNOŚĆ
8-9 m²/L



GRUBOŚĆ POWŁOKI SUCHEJ
1 warstwa - 5-10 µm



**TERMIN
MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI**
36 miesięcy



LZO/VOC
Dz.U.2016r., poz. 1353,
kat.B/5(840) 780

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Przygotowany podkład, na który aplikujemy warstwę bazową odtłuszczamy **CP 015** i zmywamy **CP 011**



PROPORCJE MIESZANIA
2:1
100 części **Kar-Bon**
50% rozcieńczalnika **CP 048 / CP 055/ CP 078**



USTAWIENIA PISTOLETU
Rozmiar dyszy: 1,2-1,4mm;
ciśnienie robocze: HVLP/RP 1,8-2,0 bara



APLIKACJA
Pierwsza warstwa kontrolna/przypylka, następnie aplikacja dwóch pełnych wylanych warstw. Dla kolorów solidowych to koniec procesu, kolory efektowe wymagają dodatkowej warstwy na obniżonym ciśnieniu



**CZAS ODPAROWANIA
PO APLIKACJI**
W temp. 20°C i wilg. względnej 65%: 10-15 min przed nałożeniem lakieru bezbarwnego