

PROFIX

CP 1500

Бесцветный лак 2K MS 2:1 SRF



Двухкомпонентный лак **CP 1500 SRF 2:1** на базе акриловых смол высшего качества, которые создают высококачественное прозрачное покрытие, устойчивое к образованию трещин.

Он предназначен для покрытия лаком больших и малых поверхностей. Высокий блеск поверхности достигается после нанесения двух слоев лака. Обладает великолепной устойчивостью к воздействиям атмосферных условий. Содержит фтор.

Упаковка	
Единичная	Сборная (картон)
1 л	6 шт
5 л	4 шт



100 частей: CP 1500 MS,
50 частей: Отвердитель CP 285 MS,
20÷30 частей: Растворитель CP 040.



2 полных слоя.
Пульверизатор*. Диаметр сопла: **1,2÷1,4 мм.**

**) Мы используем оборудование высокого и низкого давления. Давление устанавливается, согласно рекомендации производителя*

Расход смеси:

При толщине 50 мкм: около 7 м²/л

Вязкость при распылении:

18÷22 сек DIN Cup 4 мм

Жизнеспособность смеси:

6 ч.

ЛОС готовой продукции:

2004/42/WE/IIВ(е)(840) 565

Сроки хранения:

CP 1500: 2 года в герметичной упаковке
CP 285: 12 месяцев в герметичной упаковке



Межслойная сушка: **5÷10 мин.**



При 20°C, влажности 65%:
На прилипание пыли: **40 мин.**
На прикосновение: **90 мин.**
На монтаж: **5 ч.**
Полное высыхание: **10 ч.***

При 60°C, влажности 65%:
Полное высыхание: **45 мин.**

**) Тесты проведены с отвердителем CP 285.*

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС. (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.