

CP 335 Metallic

Полиэфирная шпатлевка



Наполнительная полиэфирная шпатлевка **CP 335 Metallic**, усиленная алюминиевым порошком, который повышает ее устойчивость к температурным колебаниям и гарантирует великолепную адгезию с обрабатываемой поверхностью.

Меньшая усадка по сравнению с обычными шпатлевками и ее высокая эластичность позволяют применять шпатлевку для заполнения больших неровностей, а также использовать ее на элементах, подвергающихся вибрации.

Упаковка

Единичная	Сборная (картон)
1 кг + 20 г отв.	4 шт + 4 шт



100 частей: CP 335,
1+3,5 частей: Отвердитель (в комплекте).

Температура

Температура	Количество отвердителя %
ниже 10°C	3÷3,5
10÷20°C	2÷2,5
выше 20°C	1÷1,5

Шлифование:

4 (по шкале от 1 до 5)

Жизнеспособность смеси:

Приблизительно 5 мин.

ЛОС готовой продукции:

2004/42WE/IIВ(б) (250) 65

Сроки хранения:

12 месяцев в герметичной упаковке



Наносить шпателем.



При 20°C, влажности 65%:
15÷20 мин.

Время можно сократить путем подогрева поверхности в течение 10 мин. при температуре 60°C

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС. (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.