

# PROFIX

## CP 388

Грунт акриловый HS 2K 5:1



Двухкомпонентный акриловый наполняющий грунт **CP 388 HS [5:1]**.

Он представляет из себя идеальное основание для всех известных автомобильных эмалей. Легко шлифуется. Может наносится на голый металл и на ранее окрашенные поверхности. Благодаря быстрому высыханию подходит для небольших и быстрых ремонтных работ.

Продукт доступен в следующих цветах



Упаковка	
Единичная	Сборная (картон)
750 мл + 150 мл (отв.)	6 шт + 6 шт
2,5 л + 500 мл (отв.)	4 шт + 4 шт



**100 частей:** CP 388 HS,  
**20 частей:** Отвердитель CP 216,  
**10-20 частей:** Растворитель CP 040.



Пульверизатор\*. Диаметр сопла: **1,7-1,9 мм.**

\*) Мы используем оборудование высокого и низкого давления. Давление устанавливается, согласно рекомендации производителя

#### Расход смеси:

При толщине 50 мкм: около 7 м<sup>2</sup>/л

#### Вязкость при распылении:

35-50 сек DIN Cup 4 мм

#### Жизнеспособность смеси:

2-3 ч.

#### ЛОС готовой продукции:

2004/42/WE/IIВ(с)(540) 437

#### Сроки хранения:

CP 388: 2 года в герметичной упаковке

CP 216: 12 месяца в герметичной упаковке



Межслойная сушка: **5-10 мин.**



При 20°C, влажности 65%:  
На прилипание пыли: **30 мин.**  
На прикосновение: **45 мин.**  
Пригоден для шлифовки после: **4-5 ч.**

При 60°C, влажности 65%:  
На прилипание пыли: **10 мин.**  
На прикосновение: **15 мин.**  
Полное высыхание: **30 мин.**

\*) Тесты проведены с отвердителем CP 216.

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС. (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.